

# TERRE DEI BERICI STILATURA

**Malta per la stuccatura dei giunti delle murature  
facciavista base calce idraulica naturale NHL 3,5**

**TERRE DEI BERICI STILATURA** è una malta premiscelata per la stuccatura dei giunti delle murature facciavista, a base CALCE DEI BERICI (calce idraulica naturale NHL 3,5), calce idrata e aggregati calcareo-silicei in curva granulometrica 0-0,6 mm, con spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore ed elevata plasticità. Prodotta in 4 sfumature di colore diverse, ottenute con piccole aggiunte di terre coloranti che valorizzano il naturale colore della CALCE DEI BERICI. **TERRE DEI BERICI STILATURA** è un prodotto da restauro e certificato per la Bioedilizia da ANAB-ICEA.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Resistenza a compressione	Categoria CSI
Adesione	0.4 N/mm <sup>2</sup> - FP: B
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	W1
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu < 10$
Conducibilità termica ( $\lambda_{10,dry}$ )	0.76 W/mK (valore tabulato)
Granulometria	0-0,6 mm
Acqua d'impasto	26% ca.
Peso specifico apparente	1250 kg/m <sup>3</sup>
Consumo indicativo/m <sup>2</sup>	2-3 kg a finire

## Utilizzo:

**TERRE DEI BERICI STILATURA** viene impiegata in interni ed esterni per la stuccatura delle murature facciavista in laterizio e pietre naturali. **TERRE DEI BERICI STILATURA** possiede caratteristiche fisiche ed estetiche simili alle malte storiche, è, pertanto, consigliata nel recupero di murature storiche che si desidera riportare a facciavista, dopo la rimozione di intonaci o la rimozione di incongrue stuccature cementizie.

## Preparazione del fondo:

- Il supporto deve essere pulito e compatto, asportare le parti non aderenti; rimuovere polveri, efflorescenze saline, tracce di olii e pitture lavando a pressione ed eventualmente spazzolando la superficie.
- Le murature in pietrame non squadrato devono essere regolarizzate riempiendo le fughe maggiori con cocci di mattone e zeppe di pietra inserite nella malta fresca. Fughe più profonde di 1 cm devono essere riempite preventivamente con malta. Tutti i lavori preparatori che comportano grossi spessori di malta devono essere realizzati 10-20 giorni prima della stuccatura finale.
- Mattoni e pietre friabili devono essere sostituite prima della stuccatura oppure consolidate con appositi prodotti per restauro (si raccomanda di osservare i tempi di attesa consigliati per il prodotto utilizzato).
- Bagnare il fondo prima dell'applicazione (con climi particolarmente caldi è bene procedere alla bagnatura anche la sera prima della applicazione).

## Applicazione:

Miscelare con impastatrice o a mano, per max. 3 minuti, utilizzando circa 6 litri d'acqua ogni sacco. Riempire le fughe con la cazzuola o iniettandola con le apposite macchine da stuccatura. Le fughe devono essere compattate e modellate, a mano che raggiungono la consistenza ottimale, con ferri e cazzuole da stuccatura. Si raccomanda di mantenere pulita dalla malta l'area di lavoro e di procedere a una spazzolatura ed eventualmente ad un leggero lavaggio appena la malta si presenta indurita. Eventuali lavaggi con detergenti e/o acidi tamponati devono essere effettuati solo dopo 20 giorni dalla posa utilizzando prodotti specifici per la pulizia della pietra. Si consiglia, comunque, di

testare la reazione del prodotto di pulizia su una piccola porzione di muro e verificare una volta asciutto che non lasci patine o colature.

## Avvertenze:

Non mescolare **TERRE DEI BERICI STILATURA** con altri prodotti. Applicare esclusivamente a temperature ambiente e del muro comprese tra +5° e +35° in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo e "bruciate" dovute alla rapida evaporazione dell'acqua. Non eseguire spessori di malta inferiori a 5 mm o superiori a 10 mm. La malta già impastata quando incomincia ad indurire non può più essere utilizzata; non tentare di allungare il tempo di lavorabilità con aggiunte d'acqua, pena il decadimento delle prestazioni meccaniche.

## Attenzione:

La resistenza meccanica della malta e la colorazione finale sono influenzate dalla quantità d'acqua dell'impasto e dai tempi di asciugatura. Si raccomanda, quindi, di controllare questi parametri assicurandosi di mantenere costante la quantità d'acqua impiegata e proteggendo la muratura dal gelo e dalla rapida essiccazione (coprire con teli, bagnare se necessario) per almeno 2 o 3 giorni dopo l'applicazione. Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni dall'applicazione, per evitare il dilavamento della malta non ancora matura, che causerebbe patine e colature sulla muratura. **TERRE DEI BERICI STILATURA** non è una malta da muratura! Da non utilizzare per l'elevazione di murature. Da non utilizzare con funzione di collante per montare rivestimenti.

## Fornitura – Conservazione:

Prodotta in 4 colori a cartella. Sacchi antiumido da 30 Kg. Conservato all'asciutto negli imballi originali, mantiene le sue caratteristiche per un massimo di 12 mesi. Sono possibili leggere variazioni cromatiche da un lotto di produzione all'altro, pertanto, si consiglia di ordinare in un'unica commessa l'intero quantitativo necessario al completamento del lavoro. Si raccomanda di eseguire una campionatura prima di incominciare il lavoro, non si accettano reclami riguardanti il colore sul prodotto già applicato. **TERRE DEI BERICI STILATURA** è conforme alla norma UNI EN 998-1.

Edizione Settembre 2009.

La presente versione sostituisce e annulla le precedenti. Villaga Calce s.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. I dati forniti sono indicativi in quanto ricavati da prove di laboratorio eseguite in condizioni standard, e potranno quindi variare in funzione delle condizioni di messa in opera. Poiché peraltro la fase applicativa avviene al di fuori del proprio controllo, Villaga Calce s.p.a. non si assume alcuna responsabilità sull'esito dell'applicazione dei propri prodotti.



Sede e stabilimento: Via Fornace, 18/20 - 36021 Villaga (VI)  
Tel. 0444 886711 - Fax 0444 886651  
Stabilimento: Loc. Soman, 2597 - 37020 Ceraino di Dolcè (VR)  
Tel. 045 7280376 - Fax 045 6280016  
[www.villagacalce.it](http://www.villagacalce.it) - [villaga@villagacalce.it](mailto:villaga@villagacalce.it)